



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### PINTURA MATE NEGRO



#### DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate de alta calidad para la protección y decoración de superficies en interiores y exteriores.

#### Características:

- ) Gran poder cubriente.
- ) Resistente a la intemperie y a la luz solar.
- ) Excelente nivelación y brochabilidad.
- ) Resistente a los álcalis.
- ) Buena adherencia.
- ) Tendencia a gotear muy reducida.
- ) Totalmente lavable pasados 15 días de su aplicación.

#### DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Copolímero estireno acrílico.	
Color	Negro.	
Brillo	Mate G4. 85°: $\leq 5$	UNE-EN 13300
Sólidos en peso	63 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	36 %	UNE 48090
Viscosidad	98 – 104 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.60 – 1.70 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	8 – 12 m <sup>2</sup> /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	80 – 125 micras húmedas; 30 – 45 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	30 – 60 minutos.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Disolvente	Agua.	
Resistencia al frote húmedo	Clase 2	UNE-EN 13300
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 1 g/l

#### APLICACIÓN:

Protección y decoración en exteriores e interiores. Para techos y paredes de yeso, cemento y albañilería en general.

#### **Pinturas Decolor**

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### PINTURA MATE NEGRO



#### MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.  
Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

) Superficies no pintadas:

- Yeso, cemento y cal: Aplicar una primera capa diluida al 10 – 15% con agua o DECOKRIL PENETRANTE. Aplicar dos capas de MATE NEGRO como acabado diluidas al 10% con agua.
- Hierro, acero: Imprimir con IMPRIMACIÓN POLIVALENTE AQUA o IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE DECOLOR. Aplicar dos capas de MATE NEGRO como acabado diluidas al 10% con agua.
- Madera: Imprimir con SELLADORA DECOLOR o SELLADORA AQUA. Aplicar dos capas de MATE NEGRO como acabado diluidas al 10% con agua.
- Yeso “muerto” o pulverulento: Fijar con DECOKRIL PENETRANTE. Aplicar dos capas de MATE NEGRO como acabado diluidas al 10% con agua.

) Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, lavar y lijar y aplicar MATE NEGRO.
- Si existe formación de hongos o algas limpiar previamente.

En general se recomienda:

- ) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- ) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- ) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- ) En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
  - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
  - Aclarar con agua.
  - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
  - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
- ) En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
  - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
  - Aclarar con agua.
  - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

---

#### **Pinturas Decolor**

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### PINTURA MATE NEGRO



---

#### PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 4 L; 14 L

#### ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

---

#### **Pinturas Decolor**

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>