



DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica al disolvente con buena adherencia, elevada resistencia mecánica y no deslizante.

Características:

- ✚ Excelente adherencia sobre sustratos de hormigón y asfalto.
- ✚ Resistente a la erosión y a la intemperie.
- ✚ Excelente nivelación y brochabilidad.
- ✚ Gran dureza y resistencia al rayado.
- ✚ Resistente a productos químicos.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Resina acrílica termoplástica.	
Color	Blanca, Amarilla (Ral 1003), Roja (Ral 2002), Azul (Ral 5015), Negro (Ral 9004)	
Brillo	Mate.	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	76 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	57 %	UNE 48090
Viscosidad	110 – 120 KU (23 + 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.55 – 1.65 kg/l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento teórico	8 – 10 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	100 – 125 micras húmedas; 57 – 71 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	30 – 60 minutos.	UNE 48301
Repintado	6 horas.	
Transitable	48 horas	
Adherencia por tracción	> 6 N/mm ² (placa de cemento/7 días a 23 °C/100 µm secas)	UNE-EN ISO 4824
Resistencia a la abrasión Taber	110 mg (CS-17 – 1 kg – 1000 ciclos)	UNE-EN ISO 7784-2
Dureza Persoz	84 segundos (200 µm húmedas/7 días a 23 °C)	UNE-EN ISO 1522
Ensayo de resbaladidad	Resistente al deslizamiento con Clase 1	UNE ENV 12633:2003 Anexo A
Disolvente	Disolvente aromático.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 415 g/l

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



APLICACIÓN

Pintura para la señalización horizontal de suelos de hormigón, cemento, asfalto, etc. de zonas de aparcamientos, vados, terrazas, pasos de peatones, aceras, etc.

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: DISOLVENTE ACRÍLICO.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

+ Superficies no pintadas:

- Cemento, hormigón: El hormigón primeramente debe estar fraguado para lo cual debe haber transcurrido 1 mes desde su aplicación.

Regularizar la porosidad del soporte para favorecer la penetración y anclaje de la pintura utilizando métodos mecánicos.

Si no es posible, tratar la superficie con sulfumán (ácido clorhídrico) diluido 10 – 15% para neutralizar la alcalinidad del cemento, a continuación, lavar y dejar secar.

Aplicar una primera capa como imprimación diluida al 15 – 20% con DISOLVENTE ACRÍLICO o utilizar IMPRIMACIÓN SUELOS. Transcurridas 24 horas aplicar dos capas de acabado diluidas al 5 – 10%.

- Aglomerados asfálticos: La superficie a pintar deberán estar seca y limpia de polvo, óxido, grasas, etc. Ensayar previamente ante la posibilidad de que aparezca sangrado. Aplicar dos capas de acabado diluidas al 5%.

+ Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, lijar y aplicar PINTURA SEÑALIZACIÓN.

En general se recomienda:

- + Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- + No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- + Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA SEÑALIZACIÓN



PRESENTACIÓN

Envases metálicos de: 750 ml; 4 L; 15 L

ALMACENAMIENTO

24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario, pero no ofrece garantía.

Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.
www.decolor.com

Control de calidad: este control se realiza según un sistema de gestión de calidad certificado ISO 9001 y medioambiental ISO 14001.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>