



INFORMACIÓN TÉCNICA

RENOVADOR DE BORDES DE PISCINAS



DESCRIPCIÓN

Pintura renovadora de bordes y coronas de piscina. No altera la rugosidad / textura del soporte. Este tratamiento es fácil de aplicar y permite ser repintado. Pintura con protección contra hongos y algas. Contacto con el agua pasado 10 días.

Características:

- ✚ Resistente a la abrasión y a los roces.
- ✚ Resistente a los productos químicos para el tratamiento de aguas en piscinas.
- ✚ Resistente a los hongos y las algas.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Acrílica.	
Color	Azul, Blanco, Turquesa, Beige, Beige Claro, Gris	
Brillo	Satinado. 60°: 20-25 GU	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	48 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	33 %	UNE 48090
Viscosidad	90 – 100 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.15 – 1.25 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	6 – 8 m ² /l. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Secado al tacto	30 – 60 minutos.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Transitable	48 – 72 horas	
Resistencia al agua	A los 10 días.	
Índice de transmisión agua líquida	W ₃ (Baja)	UNE-EN 1062-3
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Disolvente	Agua.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 45 g/l

APLICACIÓN

Pintura renovadora de bordes y coronas de piscina. No altera la rugosidad / textura del soporte. Este tratamiento es fácil de aplicar y permite ser repintado.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

RENOVADOR DE BORDES DE PISCINAS



MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha o rodillo.
Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

Superficies no pintadas:

Si existe formación de hongos o algas limpiar previamente.

Limpiar perfectamente el soporte y abrir el poro preferentemente mediante los medios mecánicos tradicionales o en su defecto tratar la superficie con sulfamán (ácido clorhídrico) diluido 10 – 15% (lavar con agua abundante en caso de utilizar sulfamán y dejar secar).

Aplicar la primera capa con DECOKRIL RAPID como imprimación y dejar secar 24h antes de aplicar las siguientes capas.

Dejar curar la aplicación al menos durante una semana antes de llenar la piscina o de que el soporte se moje.

Superficies pintadas:

Eliminar completamente la pintura antigua, preferentemente mediante medios mecánicos.

Proceder como en superficies no pintadas.

En general se recomienda:

- ✚ Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- ✚ No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- ✚ Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- ✚ En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- ✚ En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
 - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN

Envases metálicos de: 750 ml; 4 L

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

RENOVADOR DE BORDES DE PISCINAS



ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario, pero no ofrece garantía.

Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.
www.decolor.com

Control de calidad: este control se realiza según un sistema de gestión de calidad certificado ISO 9001 y medioambiental ISO 14001.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>