

INFORMACIÓN TÉCNICA**SINTRA****DESCRIPCIÓN**

Barniz interior-externo de alta calidad en base acuosa formulado a partir de una dispersión de aceite modificado con acrílico, resinas de poliuretano y cera. Dureza extraordinaria, aplicable en suelos, muebles, etc.

Características:

- + No modifica el color natural de la madera.
- + Excelente nivelación y brochabilidad.
- + Resistente al rayado y a los golpes.
- + Resistente a productos de limpieza.
- + Rápido secado.
- + Alta dureza y elasticidad.
- + Sin olor, respetuoso con el medio ambiente.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Dispersión de copolímero de aceite modificado acrílico y resinas de poliuretano y cera.	
Color	Según carta de colores BARNIZ – LASUR.	
Brillo	Brillo. 60°: > 70 GU Satinado. 60°: 20 – 30 GU Mate. 60°: < 10 GU	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	34 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	28 %	UNE 48090
Viscosidad	65 – 75 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.00 – 1.10 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	12 – 16 m ² /l (180 g/m ²) y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Secado al tacto	1 hora.	UNE 48301
Repintado	3 horas.	
Resistencia a la abrasión Taber	< 20 mg (CS-17 – 1 kg – 1000 ciclos)	UNE-EN ISO 7784-2
Disolvente	Agua.	
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Emisiones en el aire interior	Clase A+	Legislación francesa decreto N° 2011-321 del 23 de marzo de 2011

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/e): 130 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 100 g/l

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>

INFORMACIÓN TÉCNICA



SINTRA



APLICACIÓN

Decoración y protección de superficies de madera como suelos, muebles, puertas, persianas, sillas, mesas, etc.

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

- Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- La madera debe estar seca (con menos de un 20% de humedad) y limpia de polvo, óxido, grasas, etc.
- Antes de aplicar el producto se aconseja lijar la madera en el sentido de la veta con lija grano 120 para mejorar la adherencia.
- Si el soporte está barnizado y en mal estado, eliminar totalmente. Si el soporte está barnizado y en buenas condiciones, lijar y aplicar.
- Producto listo para el uso, sólo en caso de aplicación a pistola diluir, si es preciso, con un 5% de agua.
- Aplicar de dos a tres capas. Es conveniente ir lijando entre las sucesivas capas para una mayor adherencia.
- En el caso de suelos, esperar 24 horas antes de colocar muebles u otros objetos pesados.
- Transcurrida una semana el barniz alcanzará la dureza total. Evitar durante 3 semanas el estancamiento de agua sobre el soporte.

PRESENTACIÓN

Envases metálicos de: 750 ml; 4 L

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario, pero no ofrece garantía.

Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad. www.decolor.com

Control de calidad: este control se realiza según un sistema de gestión de calidad certificado ISO 9001 y medioambiental ISO 14001.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>