









**DESCRIPCIÓN**

Pintura de fondo y acabado al agua, aislante de manchas y sin olor, lo que le confiere un tiempo mínimo entre aplicación y uso de zonas pintadas como bares, oficinas, cocinas, baños, hoteles, edificios públicos, etc.

Características:

-  Exento de disolventes.
-  Excelente adherencia.
-  Máxima cubrición.
-  Aísla y cubre manchas de nicotina, humos, grasas, taninos, rotuladores, etc.
-  Excelente nivelación y brochabilidad.
-  Respetuoso con el medio ambiente.
-  Inodoro.
-  Interior – exterior.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Resina catiónica.	
Color	Blanco.	
Brillo	Satinado. 60°: 35-45 GU Mate. 85°: < 2 GU	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	Satinado 52 % Mate 65 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	Satinado 41 % Mate 50 %	UNE 48090
Viscosidad	105 – 110 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	Satinado 1.20 – 1.30 kg/l (23 ± 2 °C) Mate 1.35 – 1.45 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	5.0 – 7.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	10 – 14 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Permeabilidad al vapor de agua	V ₂ (Media)	UNE-EN ISO 7783-2
Índice de transmisión agua líquida	W ₃ (Baja)	UNE-EN 1062-3
Secado al tacto	30 – 60 minutos.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Disolvente	Agua.	
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com<http://www.decolor.com>

INFORMACIÓN TÉCNICA

SUPREM 3-1



Valor límite de la UE para el producto (cat. A/g): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 0 g/l

APLICACIÓN

Decoración y protección de superficies como metales no ferrosos, madera, yeso, albañilería en general, etc. tanto en interiores como en exteriores donde se desee una alta dureza, resistencia a la abrasión y resistencia a productos de limpieza del hogar. Aislante de manchas de nicotina, grasas, humos, etc. Ideal para bares, oficinas, hoteles, cocinas, baños, etc. Respetuoso con el medio ambiente e inodoro.

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

- Yeso, cemento y cal: Aplicar dos capas de SUPREM 3-1 como acabado diluidas al 5% con agua.
- Hierro, acero: Imprimir con IMPRIMACIÓN POLIVALENTE AQUA. Aplicar dos capas de SUPREM 3-1 como acabado diluidas al 5% con agua.
- No férricas: La superficie a pintar deberá estar seca y limpia de polvo, óxido, grasas, etc. Aplicar a continuación dos capas de SUPREM 3-1 como acabado diluidas al 5% con agua.
- Madera: Aplicar dos capas de SUPREM 3-1 como acabado diluidas al 5% con agua.
- Albañilería exterior: Aplicar 3 capas de SUPREM 3-1 como acabado diluidas al 5% con agua.
- PVC y plásticos: Realizar previamente un lijado antes de aplicar el producto para facilitar la adherencia. A continuación, aplicar dos capas sin dilución. Es recomendable sobre los distintos plásticos existentes en el mercado, realizar una prueba previa de adherencia.

En general se recomienda:

- + Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- + No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- + Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- + En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
 - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
- + En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
 - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

SUPREM 3-1



PRESENTACIÓN

Envases de plástico de: 4 L; 14 L

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>