



INFORMACIÓN TÉCNICA

SELLADORA AQUA



DESCRIPCIÓN:

Selladora al agua de alta calidad a partir de resinas especiales para la preparación de superficies de madera, yeso y otros sustratos porosos.

Características:

-) Mejora la adherencia.
-) Buen poder de sellado y relleno mejorando la calidad de los acabados.
-) Secado rápido.
-) Exterior e interior.
-) Fácil lijado.
-) Lijable a partir de 6 horas.
-) Respetuoso con el medio ambiente.
-) Inodoro.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Resinas especiales.	
Color	Blanco.	
Brillo	Mate.	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	60 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	46 %	UNE 48090
Viscosidad	90 – 100 KU (23 + 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.30 – 1.40 Kg./l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.0 (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	10 – 14 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	70 – 100 micras húmedas; 32 – 46 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	2 – 3 horas.	UNE 48301
Repintado	6 horas.	
Disolvente	Agua.	
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/g): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 15 g/l

APLICACIÓN:

Selladora al agua de superficies de madera, yeso y otros sustratos porosos, tanto en interiores como en exteriores. Para preparar y cubrir los fondos de los soportes antes de los productos de acabado. Respetuoso con el medio ambiente e inodoro.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

SELLADORA AQUA



MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

Lijar la superficie previamente a la aplicación de la SELLADORA AQUA y eliminar el polvo.

Aplicar la SELLADORA AQUA en la superficie a tratar diluida con un 5% con agua y dejar secar. Trascorrido 6 horas lijar suavemente y eliminar el polvo. Aplicar posteriormente la segunda capa y dejar secar. Por último, lijar suavemente y aplicar el producto de acabado.

Si se desea colorear puede emplearse COLORANTE AL AGUA DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 0.750 Litros; 4 Litros

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>