



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### WALL-FIX AQUA

#### DESCRIPCIÓN:

WALL-FIX AQUA es una pintura de fondo o acabado aislante de manchas sin olor y de secado rápido, lo que le confiere un tiempo mínimo entre aplicación y uso de zonas pintadas como bares, oficinas, cocinas, baños, hoteles, edificios públicos, etc. Bloquea y aísla las manchas con la primera capa y las cubre totalmente con la segunda.

#### Características:

- ) Excelente adherencia.
- ) Excelente nivelación y brochabilidad.
- ) Resistencia química.
- ) Gran poder cubriente sobre manchas de nicotina, taninos, grasas, aceites, humos, etc.
- ) Sin olor.
- ) No amarillea.
- ) Totalmente lavable pasados 15 días de su aplicación.
- ) Respetuoso con el medio ambiente.
- ) Libre de disolventes.

#### DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Resinas especiales.	
Color	Blanco.	
Brillo	Mate.	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	61 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	46 %	UNE 48090
Viscosidad	114 – 120 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.30 – 1.40 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	7.5 – 9.5 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	6 – 8 m <sup>2</sup> /l para cubrición total. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	125 – 165 micras húmedas; 58 – 76 micras secas para cubrición total.	
Secado al tacto	30 – 60 minutos.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Disolvente	Agua.	
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 6 g/l

#### **Pinturas Decolor**

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5  
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España  
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
 E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### WALL-FIX AQUA

#### APLICACIÓN:

Pintura aislante de manchas de nicotina, grasas, humos, hollín, manchas de agua secas, taninos, rotuladores, etc. en superficies de albañilería en general, placas de cartón-yeso, madera, etc. Ideal para paredes y techos de bares, oficinas, hoteles, cocinas, baños, etc.

#### MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.  
Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

Sobre soportes poco consolidados aplicar previamente DECOKRIL PENETRANTE.

Aplicar una primera capa de WALL-FIX AQUA diluida al 5% con agua. La segunda capa aplicar WALL-FIX AQUA sin dilución.

Si se desea colorear puede emplearse COLORANTE AL AGUA DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%.

Si existe formación de hongos o algas limpiar previamente con ADITIVO FUNGICIDA – ALGUICIDA. Es recomendable en superficies susceptibles de formar hongos o algas, reforzar el producto con ADITIVO FUNGICIDA - ALGUICIDA.

No es recomendable aplicar sobre superficies con humedad permanente.

En general se recomienda:

- ) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- ) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- ) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- ) En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
  - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
  - Aclarar con agua.
  - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
  - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
- ) En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
  - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
  - Aclarar con agua.
  - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

#### PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 0.750 Litros; 4 Litros; 15 Litros

#### **Pinturas Decolor**

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5  
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España  
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### WALL-FIX AQUA

---

#### ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

---

#### **Pinturas Decolor**

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5  
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España  
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>