



INFORMACIÓN TÉCNICA

ADITIVO ANTI-DESLIZANTE



DESCRIPCIÓN:

El ADITIVO ANTI-DESLIZANTE son partículas de alta resistencia química y a la corrosión, macizas, inertes y con una dureza intrínseca muy elevada. Estas características las hacen adecuadas para mejorar las propiedades del producto final utilizándose en un amplio abanico de aplicaciones.

Características:

-) Mejora la dureza de la pintura.
-) Alta resistencia a la abrasión.
-) Efecto barrera: alta resistencia a la corrosión y al agua.
-) Controla el nivel de brillo de la pintura.
-) Confieren al producto final propiedades antideslizantes.

DATOS TÉCNICOS:

Color	Blanco.	
Sólidos en peso	100 %	UNE-EN ISO 3251
Peso específico	2.50 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1

APLICACIÓN:

Aditivo para pintura de suelos (epoxi, poliuretano, acrílicas, clorocaucho, etc.) base agua o base disolvente, donde se requiera mejorar las propiedades del producto final: antideslizamiento, resistencia a la abrasión, dureza, efecto barrera, etc.

MODO DE EMPLEO:

Añadir entre 6 – 10% a la pintura a utilizar. Homogenizar perfectamente la mezcla utilizando preferentemente un agitador automático. Cada 20 minutos es conveniente homogeneizar la mezcla por posibles decantaciones.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 0.6 Kg.

ALMACENAMIENTO:

48 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

ADITIVO ANTI-DESLIZANTE



INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>