



INFORMACIÓN TÉCNICA

ANTIMANCHAS

DESCRIPCIÓN:

Pintura aislante de manchas de secado rápido lo que le confiere un tiempo mínimo entre aplicación y uso de zonas pintadas como bares, oficinas, cocinas, baños, hoteles, edificios públicos, etc.

Características:

-) Excelente adherencia.
-) Máxima cubrición.
-) Poder cubriente sobre manchas de grasas, humos, nicotina, etc.
-) Excelente nivelación y brochabilidad.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Resinas alquídicas.	
Color	Blanco.	
Brillo	Mate.	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	76 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	59 %	UNE 48090
Viscosidad	100 – 106 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.50 – 1.60 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento teórico	10 – 14 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	70 – 100 micras húmedas; 41 – 59 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	1 – 2 horas.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Disolvente	Hidrocarburos aromáticos.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/g): 350 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 350 g/l

APLICACIÓN:

Aislante de manchas de nicotina, grasas, humos, etc. Ideal para bares, oficinas, hoteles, cocinas, baños, etc.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: DISOLVENTE ACRILICO o DISOLVENTE UNIVERSAL.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

ANTIMANCHAS

Aplicar una primera mano diluida al 5 – 10% con DISOLVENTE ACRILICO o DISOLVENTE UNIVERSAL. Aplicar a continuación una o dos capas de ANTIMANCHAS sin dilución. Como acabado utilizar el producto deseado.

Si se desea colorear puede emplearse TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Envases metálicos de: 0.750 Litros; 4 Litros

ALMACENAMIENTO:

24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>