



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECO-TEJAS

DESCRIPCIÓN:

Pintura acrílica de alta calidad y gran resistencia al exterior especialmente indicada para la protección y decoración de tejas y sustratos de cemento al exterior, mejorando el aspecto final, evitando la aparición de eflorescencias y aumentando su impermeabilidad.

Características:

-) Excelente adherencia sobre sustratos de cemento y albañilería en general.
-) Resistente a la erosión y a la intemperie.
-) Sistema de aislamiento y acabado exterior.
-) Gran dureza y resistencia al rayado.
-) Pigmentos estables y resistentes a la luz.
-) Alta resistencia a la alcalinidad y la saponificación.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Resina acrílica.	
Color	Rojo Óxido (RAL 3009), Gris Antracita (RAL 7016), Marrón (RAL 8016), Teja (RAL 8023), Negro (RAL 9005)	
Brillo	Satinado. 60°: 20-25 GU	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	48 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	33 %	UNE 48090
Viscosidad	90 – 100 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.15 – 1.25 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	8 – 10 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	100 – 120 micras húmedas; 33 – 40 micras secas por capa. Aplicar 2 capas como acabado.	
Secado al tacto	30 – 60 minutos.	UNE 48301
Repintado	6 – 8 horas.	
Resistencia al agua	A los 7 días.	
Índice de transmisión agua líquida	Clase III (Baja)	UNE-EN 1062-3
Adherencia por tracción	> 7 N/mm ² (placa de cemento/7 días a 23 °C/70 mm secas)	UNE-EN ISO 4824
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Disolvente	Agua.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 45 g/l

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECO-TEJAS

APLICACIÓN:

Pintura acrílica especialmente indicada para la protección y decoración de tejas y sustratos de cemento al exterior, mejorando el aspecto final, evitando la aparición de eflorescencias y aumentando su impermeabilidad.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

- Para ser aplicado por pulverización mezclar 80% de DECO-TEJAS + 20% de agua con agitación mecánica a velocidades lentas para no incorporar aire. Dejar reposar 5 minutos y proceder a la aplicación.
- Para ser aplicado a rodillo o brocha mezclar 90% de DECO-TEJAS + 10% de agua con agitación mecánica a velocidades lentas para no incorporar aire. Dejar reposar 5 minutos y proceder a la aplicación.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
-) En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
-) En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
 - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 4 Litros; 15 Litros

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECO-TEJAS

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>