



INFORMACIÓN TÉCNICA

PISCINAS DISOLVENTE



DESCRIPCIÓN:

Pintura de alta calidad especialmente indicada para la protección y decoración de las superficies sumergidas de las piscinas.

Características:

-) Excelente nivelación y brochabilidad.
-) Resistente a la abrasión y a los roces.
-) Resistente a los productos químicos para el tratamiento de aguas en piscinas.
-) Resistente a los hongos y las algas.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Resina acrílica termoplástica.	
Color	Azul (S 1050-B) y Blanco.	
Brillo	Mate.	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	70 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	49 %	UNE 48090
Viscosidad	85 – 95 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.40 – 1.50 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento teórico	8 – 10 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	100 – 125 micras húmedas; 49 – 61 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	30 – 60 minutos.	UNE 48301
Repintado	12 – 24 horas.	
Contacto con agua	10 días aproximadamente.	
Disolvente	Disolvente aromático.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 420 g/l

APLICACIÓN:

Protección y decoración de las superficies sumergidas de las piscinas de cemento u hormigón.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: DISOLVENTE ACRILICO.

No llenar la piscina hasta transcurridos 10 – 12 días después de pintar.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

PISCINAS DISOLVENTE



Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

) Superficies no pintadas:

- Cemento y hormigón: El hormigón primeramente debe estar fraguado para lo cual debe haber transcurrido 1 mes desde su aplicación. Tratar la superficie con sulfumán (ácido clorhídrico) diluido 10 – 15% para neutralizar la alcalinidad del cemento, a continuación lavar y dejar secar o bien eliminar las sales de fraguado mediante cepillado o fratasado.

Aplicar DECOFIX para fijar la superficie. Como acabado aplicar dos capas de PISCINAS DISOLVENTE.

Si existe formación de hongos o algas limpiar previamente.

) Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, lavar y lijar y aplicar PISCINAS DISOLVENTE.
- Si existe formación de hongos o algas limpiar previamente.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
-) En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
 - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
-) En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
 - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN:

Envases metálicos de: 4 Litros

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA PISCINAS DISOLVENTE



ALMACENAMIENTO:

24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>